



S2021 – 5:1 APPRÊT HS FACILE A PONCER

Description	<p>SYSTEM 20:21 U-POL est un revêtement HS acrylique à deux composants, pouvant être utilisé sur tout revêtement :</p> <ul style="list-style-type: none">• Apprêt garnissant pour petites surfaces.• Apprêt surfacer pour grandes surfaces.• Apprêt mouillé sur mouillé.• Peut être teinté jusqu'à 10% avec une base acrylique.
Avantages	<p>S2021 est un apprêt garnissant par excellence qui se tend bien. S2021 sèche à l'air, en étuve ou avec des appareils à ondes infrarouges. S2021 est facile à poncer et donne au vernis un excellent brillant. S2021 est compatible avec les teintes de base à l'eau.</p>
Informations santé et sécurité	<p>SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE. Lire les instructions avant utilisation. IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le site Web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé.</p>
Préparation des surfaces et utilisation	<ul style="list-style-type: none">• Dégraisser.• Peinture d'origine : poncer à l'eau avec du papier P320 ou à sec avec du P280. Tôle nue : poncer acier, aluminium ou tôles zinguées avec du P120. Appliquer 2 couches légères d'ACID #8 1K apprêt d'accrochage et laisser sécher 20 minutes.• GRP fibre de verre et mastic polyester : poncer à sec avec P240.• E-COAT : les apprêts S2020 sont compatibles pour une application directe sur une surface « E-Coat » non poncée.• Dégraisser.• Bien mélanger l'apprêt avant utilisation.
Information VOC	<p>La limite Européenne pour ce produit (catégorie de produit IIBd) prêt à l'emploi est de 540g/litre. La contenance VOC de ce produit prêt à l'emploi est de 540g/litre. Les solides dans la base d'apprêt sont de 1180g/litre.</p>



INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleurs	Beige, Gris ou Gris Foncé		
Mélange 2021:2030/32/33 S2041/42	Apprêt garnissant 5:1	Apprêt surfacer 5:1:10%	Mouillé sur mouillé surfacer 5:1:20%
Buse	1.8-2.2 (Rouleau ou pistolet)	1.6-2.2	1.3-1.8
Viscosité DIN 4/sec	45-55	30-35	20-25
Pression/Bar	Pistolet : conventionnel 4 conforme<2	Pistolet : conventionnel 4 conforme<2	Pistolet : conventionnel conforme<2
Couches	1-2	2-3	1-2
Microns/couches	180	120-180	30-60
Temps hors poussière/min	15	10	10
Temps de ponçage séchage à l'air libre/h à 20°C	1.5	1.5-2	1-2
Temps de ponçage séchage en étuve 60°C/min	20-30	20-30	0-30
Temps de ponçage séchage à infrarouges/min	15	15	15
Temps de séchage/h	1-2	1-2	1-2
Finition à l'eau/grain	600-800	600-800	600-800
Finition à sec/grain	320-500	320-500	320-500

TEMPERATURES POUR EMPLOI DURCISSEURS GAMME SYSTEM 20

Temp °C	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	+45
Durcisseurs											
2030											
2032											
2033											

U-POL, 1 TOTTERIDGE LANE, WHETSTONE, LONDON, N20 0EY, UK
T: +44 (0)20 8492 5930; F: +44(0)20 8150 5605; E:sales@u-pol.com
WWW.U-POL.COM