



# PK 1000 / PK 2000

## Dégraissant et nettoyant à faible teneur en solvants

C 1

### Utilisation

PK 1000 est particulièrement adapté à l'enlèvement des graisses, huiles et des silicones et à la préparation des surfaces en matières plastiques. PK 2000 est destiné au nettoyage avant l'application d'HYDROFILLER II et ONYX HD.

**PK 1000:2004/42/IIB (all)(200)186:** La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie : IIB.all) est au maximum de 200 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.  
Le contenu en COV de ce produit est de 186 g/l.

**PK 2000:2004/42/IIB (all)(200)198:** La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie : IIB.all) est au maximum de 200 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.  
Le contenu en COV de ce produit est de 198 g/l.


### Caractéristiques techniques

Conservation : 60 mois      Densité : 0,98 g/cm<sup>3</sup>      Rendement théorique : / m<sup>2</sup>/l pour 1 µm  
Couleur : PK 1000 jaune      Extrait sec : 1,0 % en poids

Conservation : 60 mois      Densité : 0,976 g/cm<sup>3</sup>      Rendement théorique : / m<sup>2</sup>/l pour 1 µm  
Couleur : PK 2000 transparent      Extrait sec : 0,0 % en poids

### Préparation des surfaces

PK 1000 et PK 2000 sont à utiliser avant et après les opérations de ponçage.

<b>Dosage des produits</b>	PK 1000 et PK 2000 sont prêts à l'emploi. Imbiber un chiffon non pelucheux propre et sec avec PK 1000 ou PK 2000.
 <b>Application</b>	Nettoyer le support par petites surfaces (1/2 m <sup>2</sup> ), puis essuyer aussitôt avec un autre chiffon propre et sec de même qualité. Ne pas laisser PK 1000 ou PK 2000 sécher sur le support. <b>Attention :</b> PK 1000 peut attaquer superficiellement certaines impressions monocomposante. Dans ce cas, laisser le support reposer suffisamment longtemps afin que tous les solvants s'évaporent. Dans le pire des cas, enlever les impressions monocomposante avant d'appliquer le nouveau système de peinture.
<b>Opérations suivantes</b>	Poursuivre le processus de réparation.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm

R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), 06/2009