



GLOBAL REFINISH
SYSTEM

Juin 2016

Informations Produit



D8175 Vernis Rapide Hautes Performances

PRODUITS

Vernis Rapide Hautes Performances UHS	D8175
Durcisseur UHS	D8305
Diluant accéléré	D8745
Diluant accéléré Hautes Températures	D8746

Pour finitions textures ou application sur supports flexibles:

Flexibilisant DELTRON® flexibles	D814 pour assouplir les finitions destinées aux supports flexibles
Flexibilisant Mat DELTRON®	D819 pour un aspect texturé sur support flexible
Additif Texturant DELTRON®	D843 pour un aspect texturé fin
Additif Grain cuir DELTRON®	D844 pour un aspect texture plus prononcé

DESCRIPTION PRODUIT

Le vernis D8175 apporte aux ateliers de réparation la notion de "Vitesse sans compromis". Un vernis très facile à utiliser combinant une vitesse de séchage incomparable, une polishabilité aisée, et une polyvalence inégalée pour s'adapter à tout type de réparations. Contrairement aux autres vernis rapides disponibles sur le marché, le D8175 sèche en 5mn à 60°C ou en 20mn à 40°C, avec un aspect final exceptionnel sur tous types de réparation (peinture complète compris) et un ponçage/lustrage aisé dès refroidissement. Et tout cela est possible avec uniquement un seul durcisseur et deux diluants, un diluant standard et un diluant hautes températures



PREPARATION DU SUPPORT

Appliquer sur base mâte hydro sèche au toucher (aspect mat) et préalablement nettoyée à l'aide d'un tampon d'essuyage.

RATIO DE MELANGE

Ratios de mélange avec durcisseur UHS:

	<u>En volume</u>
D8175	2 vol
D8305	2 vol
D8745/46*	0.5 vol

- La sélection du diluant dépend de la T° d'application. *
- Comme pour tout produit UHS, un mélange froid peut entrainer des difficultés d'application et de refonte des brouillards. Il est fortement recommandé de n'appliquer que des produits PAE dont la T° est supérieure à 15°C

MELANGE EN POIDS

Ces poids sont cumulatifs - **NE PAS** tarer la balance entre les différents ajouts.

Quantité de produit mélangé (PAE) requise	D8175	D8305	D8745/46
0,1 L	45,7 g	91,2 g	101,4 g
0,20 L	91,4 g	182,5 g	202,9 g
0,25 L	114,2 g	228,1 g	253,6 g
0,33 L	150,8 g	301,1 g	334,7 g
0,50 L	228,4 g	456,2 g	507,2 g
0,75 L	342,7 g	684,3 g	760,8 g
1,00 L	456,9 g	912,4 g	1014,3 g
1,50 L	685,3 g	1368,7 g	1521,5 g
2,00 L	913,8 g	1824,9 g	2028,7 g
2,50 L	1142,2 g	2281,1 g	2535,8 g

SELECTION DU DILUANT

La sélection du diluant dépend de la T° d'application

Température d'application:

15-30°C

30-35°C

DILUANT

D8745 Diluant accéléré

D8746 Diluant accéléré Hautes Températures



DETAILS PRODUIT PAE

Pot-life / durée de vie du mélange à 20°C

D8745 Diluant accéléré

1 hr applicable à 20°C.

D8746 Diluant accéléré Hautes T°

2 hr applicable à 20°C.

Viscosité PAE 20-23 secondes AFNOR4 à 20°C.

REGLAGES PISTOLET

Buse pistolet: 1.2 mm

Pression pistolet: 1.8 - 2.0 Bar

Ne pas utiliser un débit peinture trop important (ex: SATA 5000 RP, 2 tours)

APPLICATION ET TEMPS DE DESOLVATATION ENTRE COUCHES



Process 2 couches impératif:

Application

Appliquer 1 couche légère/moyenne et une couche normale
La première couche doit être légère mais « fermée ».
La deuxième couche est une couche normale
Si peinture complète, nous recommandons de commencer par
capot et pavillon, faire le tour du véhicule avant application de la
2^{ème} couche

Désolvatation entre couches **5 minutes.**

Désolvatation avant étuvage **5 minutes**
ou IR

Epaisseur sèche recommandée: 50-60 µm



TEMPS DE SECHAGE

- Séchage à 60°C*
 - 5 minutes avec D8745
 - 10 minutes avec D8746

- Séchage à 40°C*
 - 20 minutes avec D8745
 - 30 minutes with D8746 High Temp Acc. Thinner

- Séchage air à 20°C
 - 90 minutes avec D8745
 - 120 minutes avec D8746

- Séchage IR
 - Avec D8746 **uniquement** 6 minutes (selon teinte)
 - T° métal 90°C-100°C



*Les températures de séchage indiquées sont les T° support.
Il est possible que d'avantage de temps soit nécessaire si cette T° n'est pas atteinte, en fonction de l'efficacité et la taille des équipements (étuve) disponibles.

Epaisseur sèche: 50 – 60 µm

SURPEINTURE

Temps avant relaquage – Si séchage forcé, après refroidissement, ou après séchage air.

Il est impératif de poncer avant surpeinture.
Poncer avec P800 (à l'eau) ou P400 (à sec).

Relaquer avec – tous les apprêts 2K PPG, ou bases mâtes hydrodiluable.

POLISHAGE, LUSTRAGE

Après les temps de séchage indiqués ci-dessus et refroidissement.

Si séchage air du vernis, attendre 120 min à 20°C.



PROCEDE DE RACCORD NOYE

- Préparer la zone à raccorder au Trizact 3000 souple.
- Appliquer le D8175 conformément au procédé décrit ci-dessus.
- Prendre garde à ne pas déborder de la zone de raccord sans aller jusqu'au bord de la zone préparée.
- Appliquer le mélange décrit ci-dessous en périphérie de la zone précédemment revernée.

Volume préparé (PAE) souhaité	D8175	D8305	D8745/46	D8430
0.1L	45.7g	91.2g	101.4g	106g

- La quantité de diluant raccordeur indiquée est le maximum autorisé par la législation sur les COV.
- Raccorder immédiatement la périphérie de la zone précédemment raccordée à l'aide du mélange ci-dessus avec du diluant raccordeur (version pistolable D8430 ou aérosol D8731).
- Il n'est pas conseillé de raccorder des ½ éléments (ex : portières). Il est conseillé de revernir l'ensemble de l'élément
- Après étuvage ou si nécessaire un séchage IR 5mn, poncer légèrement la périphérie du raccord au Trizact 3000 souple.
- Cette étape n'est pas essentielle mais est recommandée pour rendre le lustrage plus facile.
- Lustrer selon procédé habituel.



APPLICATION DE SUPPORTS PLASTIQUE – FINITION TEXTUREE

Pour obtenir une finition mate, semi-mate (satinée) ou texturée avec le vernis rapide Hautes Performances D8175, des agents texturants ou mâtant doivent être incorporés au mélange. Les additifs requis, ainsi que les proportions de mélange appropriées en poids, sont indiqués dans les formules, le cas échéant, ou dans les tableaux ci-dessous.

Les formules sont données en poids cumulés. Ne pas tarer la balance entre les ajouts.

Remarque : La plupart des plastiques utilisés dans un véhicule sont considérés comme **rigides**. Ces plastiques peuvent présenter une certaine souplesse lorsqu'ils sont mis en peinture sans être montés sur le véhicule mais sont rigides une fois montés. Seuls les vernis UHS nécessitent d'ajouter un additif flexibilisant (voir le tableau concernant les supports **souples** ci-dessous) lors de la mise en peinture de plastiques très souples, par exemple de type mousse, provenant pour la plupart de véhicules anciens.

Mélange cumulatif en poids

Ne pas tarer la balance entre les ajouts

<u>Support</u>	<u>Aspect</u>	<i>D8175</i>	<i>D843</i>	<i>D844</i>	<i>D814</i>	<i>D819</i>	<i>D8205</i>	<i>Acc. Thinner</i>
RIGIDE	Brillant	456,9g	-	-	-	-	912,0g	1013,3g
	Mat Texturé	243,8g	531,3g	-	-	-	814,7g	987,7g
	Grain cuir	314,7g	-	557,0g	-	-	870,5g	991,5g
FLEXIBLE	Brillant	390,4g	-	-	508,4g	-	820,3g	1008,2g
	Mat texturé	192,8g	465,6g	-	-	564,3g	962,0g	991,3g
	Grain cuir	252,8g	-	447,5g	-	576,9g	912,7g	1002,4g

NETTOYAGE DES EQUIPEMENTS

Après utilisation, nettoyer soigneusement l'ensemble du matériel à l'aide d'un diluant ou solvant de nettoyage.



HYGIENE ET SECURITE

Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine. Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, merci de consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : www.ppgrefinish.com.

INFORMATIONS RELATIVES AUX COV

La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.d), dans sa forme prête à l'emploi, est au maximum de 420 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, dans sa version prête à l'emploi, est au maximum de 420 g/litre.

Selon le mode d'utilisation choisi, la teneur en COV réelle de ce produit, dans sa version prête à l'emploi, peut être inférieure à celle qui est prévue par la directive européenne.

PPG Industries France

10, rue Fulgence Bienvenüe

92238 Gennevilliers Cedex

France

Tél. : +33 (0)1 41 47 23 00

e-m@il: accueilgennevilliers@ppg.com

Copyright © 2016 PPG Industries, tous droits réservés.

The PPG Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

Envirobase and *Deltron* are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.

© 2016 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.

