

Fiche Technique



Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

SprayMax® **1K Effet Structurant DTP noir 400 ml** **No. d'art 680224**



Informations produit

Description / utilisation

Produit spécialement conçu pour obtenir un effet structuré dans le domaine de l'automobile, en particulier pour les pare-chocs plastiques, bandes décoratives et divers composants en plastique. Rapidité d'utilisation, car l'aérosol restructurant 1K peut être utilisé directement sur les surfaces en plastique, sans primaire d'adhérence.

Propriétés

- Différent effets de structure peuvent être réalisés suivant l'application
- Application simple et rapide
- Séchage rapide
- Excellente adhérence
- Peut être recouvert par tout type de peinture 1K ou 2K

Composition

Résines acryliques

Coloris

Noir

Taux de COV (UE)

691 g/l

Supports

Polypropylène (PP, PP/EPDM), polyvinylchlorure (PVC), acrylonitrile butadiène styrène (ABS), polycarbonate (PC), polystyrène (PS),

polyoxyméthylène (POM), polyamide (PA)

et autres plastiques.

L'utilisation directe sur le polyéthylène (PE) n'est pas recommandée.

En cas de doute, il convient de vérifier préalablement préalable l'adhérence du support en effectuant des tests. Si nécessaire, utiliser un primaire d'adhérence plastique SprayMax (reference: 680009).

Si nécessaire, poncer les surfaces et les nettoyer avec un aerosol SprayMax silicone Aqua (reference: 680094) pour un effet antistatique. Passer la peinture uniquement sur des supports secs, dégraissés et sans poussières. L'adhérence à d'anciens peinture doit être testée séparément.


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (masque de protection / gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Test produit



Faire un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du produit avec le support


Distance de pulvérisation



15 cm - 20 cm


Varier la distance et la vitesse de pulvérisation en fonction de la structure souhaitée.

Application



Épaisseur après séchage: 60 - 80 µm
(env. 2 - 3 applications)


Désolvatation



Temps de séchage: env. 5 - 10 minutes entre l'application des couches.


Temps de séchage en mode forcé: env. 15 - 20 min.

Conditions d'utilisation




L'application est optimale entre 18 et 25° C et en présence d'un taux humidité de l'air compris entre 40 à 60 %.

Pouvoir couvrant



env. 0,5 - 0,75 m² à env. 30 - 40 µm
Épaisseur de film sec

Séchage



Sec au poussières TG1: 16 minutes

Sec au toucher TG3: 30 minutes

Par séchées TG5: env. 24 h

Les valeurs indiquées se rapportent aux conditions d'application ci-dessus. Le degré de séchage a été déterminé selon DIN 53150.




Séchage IR possible,

Lire le mode d'emploi de l'appareil

Recouvrable

SprayMax® 1K DTP restructurant pare-chocs peut être recouvert de peinture solvanté ou aqueuse 1K et 2K après un temps de séchage de 35 min. à 60° C ou 24 heures à 20° C.

Après usage



Après avoir peint, retournez la boîte et vaporisez pendant 3 à 5 secondes pour nettoyer la valve.

Conditions de stockage


Remarques importantes



Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Ne convient pas aux pièces en plastique à base de PE. Ne pas appliquer sur les surfaces recouvertes de peinture à base de résine synthétique, car cela pourrait décoller et plisser la couche sous-jacente. Ne peut pas être recouvert en mouillé / mouillé.

Stabilité au stockage



60 Mois

La durée de conservation indiquée s'applique à un aérosol inutilisé entreposé correctement entre 15 et 25° C en présence d'une humidité relative de l'air non supérieure à 60 %. L'aérosol doit être stocké et transporté debout, au sec et à l'abri des agressions chimiques et mécaniques. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur l'aérosol ainsi que toutes les dispositions légales applicables au lieu de stockage.

Traitement des déchets



Les aérosols vides doivent être éliminés dans les déchets recyclables. Les aérosols contenant du produit durci doivent être éliminés comme déchets spéciaux.

Remarque

Utilisation réservée aux professionnels.

Se reporter à la fiche des données de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.