

**923.GRIP**
**VERNIS DTM**

<b>NATURE DU PRODUIT</b>	ACRYLIQUE	<b>PROJECTEUR-BUSE</b>	1,3 - 1,5 mm
<b>ASPECT</b>	BILLANT	<b>PRESSION D'APPLICACION</b>	3 projecteur-buse 2 projecteur-buse
<b>COULEUR</b>	INCOLORE	<b>OMBRE DE COUCHES</b>	2
<b>RESIDU SEC</b>	45 ± 1 %	<b>SPACE ENTRE LE COUCHES</b>	10'
<b>POIDS SPECIFIQUE</b>	0,94 ± 0.05 Kg/L	<b>EPAISSEUR DU FILM SEC</b>	35 - 45 micron
<b>VISCOSITE' DE VENTE</b>	24" ± 1" DIN 4	<b>DESSECHEMENT</b>	10'
<b>VISCOSITE' D'APPLICACION</b>	16" ± 1" DIN 4	<b>SEC A 20°C</b>	24h
		<b>SEC AU FOUR</b>	1h a 60°C
		<b>ONDE MOYENNES</b>	10'
		<b>RADIANTS GAZ</b>	5'
<b>POT LIFE</b>	2h A 20°C		

**RAPPORTO MISCELA STANDARD**

<b>PRODOTTO</b>	923.GRIP	100 en poid
<b>DURCISSEUR</b>	993.MS--	50 en poid
<b>DILUANT</b>	NON DIL.	

*I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc. etc...) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.*