

PALINAL

High Technology Paint

223.US90

TRASPARENTE HS_VOC 420

CLEAR COAT HS_VOC 420

2004/42/IIB (d) (420) 420

PREPARAZIONE

Preparation | Préparation |
Preparación | Vorbereitung



RAPPORTO MISCELA

Mixing ratio | Rapport de mélange |
Relación de Mezcla | Mischungsverhältnis

2 : 1

PRODOTTO

Product | Produit | Producto | Produkt

223.US90

100 VOL

CATALIZZATORE

Hardener | Catalyseur | Catalizador | Katalysator

993.MS-- STANDARD
993.FAST
993.SLOW

50 VOL

DILUENTE

Thinner | Diluant | Diluyente | Verdünner


075.0020 STANDARD
075.0015 FAST
075.0030 SLOW









0-5%

| PRODOTTO PRODUCT PRODUIT PRODUCTO PRODUKT | CATALISI CATALYSIS KATALYSE CATÁLISIS KATALYZE | DILUIZIONE DILUTION DILUTION DILUCION VERDÜNNUNG |
|---|--|--|
| 223.US90 | 993.MS-- - 993.FAST - 993.SLOW | 075.0015 - 075.0020 - 075.0030 |
| 50 g | 25 g | 0 - 2,5 g |
| 100 g | 50 g | 0 - 5 g |
| 150 g | 75 g | 0 - 7,5 g |
| 200 g | 100 g | 0 - 10 g |
| 250 g | 125 g | 0 - 12,5 g |
| 300 g | 150 g | 0 - 15 g |
| 350 g | 175 g | 0 - 17,5 g |
| 400 g | 200 g | 0 - 20 g |
| 450 g | 225 g | 0 - 22,5 g |
| 500 g | 250 g | 0 - 25 g |
| 600 g | 300 g | 0 - 30 g |
| 700 g | 350 g | 0 - 35 g |
| 800 g | 400 g | 0 - 40 g |
| 900 g | 450 g | 0 - 45 g |
| 1000 g | 500 g | 0 - 50 g |

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Les données se réfèrent à l'application standard | Los datos se refieren a la aplicación Standard | Die Daten beziehen sich auf die Standardanwendung

TDS D106 ED. 07/2020

| APPLICAZIONE | |
|---|---|
| Application Application Aplicación Anwendung | |
|  | POT LIFE Pot life (20° C) Vie en pot (20° C) Vida de la mezcla (20 °C) Topfzeit (20° C) |
|  | VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Viscosité d'application Viscosidad de aplicación Spritzviskosität |
|  | REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Regulación de la pistola Réglage du pistolet Sprühpistoleneinstellung |
|  | UGELLO Nozzle Buse Boquilla Düse |
|  | PRESSIONE ARIA Air Pressure Pression de l'air Presión de aplicación Luft |
|  | NUMERO MANI Number of coats Nombre des couches Numero de capas Anzahl Spritzgänge |
|  | INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Intervalle entre les couches Intervalo entre capas Intervall zwischen den Spritzgängen |



| ESSICCAZIONE & RESA | |
|--|--|
| Drying & Yield Séchage & Rendment Secado & Rendimiento Trocknung & Ergiebigkeit | |
|  | APPASSIMENTO Flash time Tiempo de secado Flétrissement Ablüftzeit |
|  | FUORI POLVERE Dry dust free Hors poussière Fuera polvo Staubtrocken |
|  | PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Prêt pour le montage Listo para el montaje Montagefest |
|  | ESSICCAZIONE COMPLETA * Through drying Séchage complet secado completo vollständige Trocknung |
|  | IR - ONDE MEDIE IR - Medium Waves IR - Onde moyennes IR - Ondas medias IR - Mittlere Wellen |
|  | IR - IRRADIANTI A GAS IR - Gas-fired radiant heaters IR - Radiants gaz IR - Radiantes a gas IR - Gas-Strahler |
|  | LUCIDABILITA' Polishability at 20 °C Polissabilité à 20° C Pulido a 20°C Schleifbar bei 20°C |
|  | Polishability at 60 °C Polissabilité à 60° C Pulido a 60°C Schleifbar bei 60°C |
|  | SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Espesor de película seca Épaisseur de la pellicule sèche Trockenschichtstärke |
|  | RESA RFU -M² / KG x 1 µ Yield RFU Rendement RFU Rendimiento RFU Ergiebigkeit RFU |




* Per resistenze chimico/fisiche reticolazione completa a 20°C : 7 giorni |
For chemical/physical resistance full cross-linking at 20°C : 7 days |
Pour la résistance chimique/physique réticulation complète à 20°C : 7 jours |
Para resistencias químicas/físicas reticulación completa a 20 °C : 7 días |
Erhalt vollständiger chemischer und physikalischer Festigkeit nach kompletter Vernetzung bei 20 °C : 7 Tage

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Produits complémentaires | Productos complementarios | Komplementäres Produkt


| | CATALIZZATORE Hardener Catalyseur Catalizador Katalysator | DILUENTE Thinner Diluant Diluyente Verdünner | AUSILIARI Auxiliares Auxiliaires Auxiliares Hilfsmittel |
|--------------------------------|---|--|---|
| 993.MS-- | Standard Maxi solid | | |
| 993.FAST | Rapido Fast Rapide Rápido Schnell | | |
| 993.SLOW | Lento Slow Lent Lento Langsam | | |
| 075.0020 | | Standard | |
| 075.0015 | | Rapido Fast Rapide Rápido Schnell < 15°C | |
| 075.0030 | | Lento Slow Lent Lento Langsam 25 < °C < 35 | |
| 075.0040 | | Extra Lento Slow Lent Lento Langsam > 35°C | |
| 074.2K---/ 955BLEND | | | Per sfumature For fade out Pour raccords fondus Para difuminados Für Abtönungen |

| ARIA - ESSICCAZIONE IN | | | | FORNO | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Air-Drying in Air-Séchage en Aire-Secado en Air-Trocknen in | | | | Oven Four Horno Ofen | | | |
| | 12°-18°C | 18°-25°C | 25°-35°C | 30' 60°C | 40' 60°C | | |
|  | 993.FAST | 993.MS-- | 993.MS-- 993..SLOW | 993.MS-- | 993.MS-- | 993..SLOW | |
|  | 993.MS-- | 993.MS-- | 993..SLOW | 993..SLOW | 993.MS-- | 993..SLOW | |

 MOLTO CONSIGLIATO | Very Suggested | Très Recommandé | Muy Recomendado | Sehr Empfohlenes
 CONSIGLIATO | Suggested | Recommandé | Aconsejado | Empfohlen
 APPLICABILE | Applicable | Applicable | Aplicable | Anwendbar

CONSERVABILITA'

Storing | Durée de conservation |
Tiempo de conservación | Haltbarkeit

| | | |
|---|---|--|
|  | CONSERVABILITA' Storing Durée de conservation Tiempo de conservación Haltbarkeit | 24 Meses Months Mois Meses Monate 5 < °C < 35 |
|---|---|--|

TDS D106 ED. 07/2020

PALINAL

High Technology Paint

223.US90

TRASPARENTE HS _ VOC 420

CLEAR COAT HS_VOC 420

2004/42/IIB (d) (420) 420

DESCRIPTION

Vernis acrylique bicomposant à haute teneur en solides et bas COV (420 g/l) adapté à une utilisation en carrosserie. Appliqué sur base mate pastel, métallisée ou nacrée, tant hydrosoluble qu'à base de solvant, présente un aspect lisse et brillant.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES - ATOUTS DU PRODUIT

- Simplicité d'application
- Temps de séchage | réticulation optimaux
- Excellente brillance et uniformité
- Excellente distribution
- Conforme 420 COV

GUIDE DE L'UTILISATEUR

En fonction du type d'utilisation et de la température, le 223.US90 est catalysé avec les produits suivants :

993.FAST Rapide, 993.MS Standard, 993.SLOW Lent.

Le séchage à l'air exige 8 heures en moyenne.

L'utilisation de l'accélérateur 958.1000 réduit le temps de séchage à l'air jusqu'à 8-12 h en fonction du type de catalyseur et d'intervention (retouche, application latérale ou totale).

Avec 993.FAST 6 – 8 h

Avec 993.MS— 8 – 12 h

Avec 993.SLOW 12 – 16 h

LAVAGE DE L'ÉQUIPEMENT

Utiliser le diluant de lavage code 044----- ou du diluant nitro code 047-----

PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE

I dati forniti in questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli da lui previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc.) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo, senza obbligo di preavviso, di modificare | aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella scheda : l'ultima versione sostituisce ogni versione precedente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che la scheda sia aggiornata prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni in materia di salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza.

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

PRODUITS À USAGE PROFESSIONNEL

Les données fournies dans cette fiche sont le résultat de notre meilleure expérience. Elles doivent toutefois être considérées comme des informations sans valeur contraignante, également en ce qui concerne les éventuels droits de propriété de tiers, et elles ne dispensent pas le client d'effectuer ses propres contrôles des produits fournis dans le but d'estimer la conformité ou non des procédés et des cycles prévus. L'application et l'utilisation des produits (autre le type de support, les conditions de séchage, etc.) échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive du client. Nous nous réservons le droit, sans préavis, de modifier | mettre à jour périodiquement les informations contenues dans la fiche : la dernière version remplace toute version antérieure. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier que la fiche a été mise à jour avant d'utiliser le produit. Les informations relatives à la santé et à la sécurité se trouvent dans les Fiches de Données de Sécurité.

PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los datos indicados en esta ficha son el resultado de nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debe considerarse información sin ningún valor vinculante, también en lo que respecta a los posibles derechos de propiedad de terceros, y no exime al cliente de efectuar sus propios controles sobre los productos suministrados con el fin de evaluar la idoneidad de los procedimientos y ciclos previstos. La aplicación y el uso de los productos (además del tipo de soporte, condiciones de secado, etc.) se efectúan fuera de nuestra posibilidad de control y, por lo tanto, bajo exclusiva responsabilidad del cliente. Nos reservamos, sin obligación de aviso previo, el derecho de modificar | actualizar periódicamente la información indicada en la ficha. La última versión sustituye cualquier versión anterior. Es responsabilidad del usuario comprobar si la ficha está actualizada antes de utilizar el producto. La información en materia de salud y seguridad se indica en las fichas de seguridad.

PRODUKTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten drücken unsere Erfahrungen mit dem Produkt aus. Sie verstehen sich jedoch als unverbindliche Informationen, auch in Bezug auf eventuell vorhandene dritte Schutzrechte, und befreit den Kunden daher nicht, die von uns gelieferten Produkte kundenseitig zu testen, um ihre Eignung hinsichtlich der kundenseitig benutzten Verfahren und Zyklen zu bestätigen oder zu verneinen. Die Anwendung und der Einsatz der Produkte (Art des Untergrunds, Trocknungsbedingungen usw.) entziehen sich unserer Kontrolle und liegen daher in alleiniger Kundenverantwortung. Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt angeführten Informationen ohne vorherige Ankündigung periodisch zu verändern/zu aktualisieren, wobei neuere Ausgaben frühere Ausgaben ersetzen. Es obliegt dem Nutzer vor einer Verwendung des Produkts zu prüfen, ob das Datenblatt aktualisiert wurde. Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit enthält das Sicherheitsdatenblatt.